

Modena Murmørtel M5:

Er en allround tørrmørtel for de fleste mur og puss arbeider.

Bruksområde:

Den mest "vanlige" mur og pussmørtel. Muring og pussing av utvendig og innvendig murverk av teglstein, lettklinkerblokk, betongstein, o.l. Samt mindre reparasjonsarbeider på vegg.

Består av:

Tørrmørtel sammensatt av portlandsement, velgradert tørket spesialsand (0-3 mm) og tilsetninger.

Egenskaper:

God bearbeidelig, smidig og murervennlig

Blanding:

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Konsistensen justeres etter mur- og pussarbeidernes art. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblender - hell først en del av vannet i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere (dess større vannmengde, dess svakere mørtel). Vannmengde pr. 25 kg sekk ca. 3 - 3,25 ltr. 25 kg gir 13 liter ferdig masse.

Mure / forbruk:

Et sugende underlag skal forvannes. Murmørtel M5 plasseres med pussbrett, murer-skje. Mørtel egnet til de fleste mur- og pussarbeider, samt mindre reparasjonsarbeider på vegg. Forbruk 1,8 tørrmørtel gir ca. 1 ltr. ferdig masse. 25 kg sekk gir ca. 13 liter ferdig masse. Ved muring av lettklinkerblokk (Leca) u/stuss-fuger forbrukes ca. 18 kg mørtel pr. m². Muring av Leca pipe ca. 10 kg pr. meter. Forbruk til muring av tegl (norsk format 56 stk/m²) ca 70 kg/m².

Pusse / forbruk:

Godt egnet for de fleste pussarbeider på vegg. Forbruk 1,8 kg tørrmørtel gir 1 liter ferdig masse. Ved 10 mm pusstykkelse forbrukes ca. 18 kg pr. m². Pussen bygges i ca. 8-15 mm tykkelse i en operasjon. Tykkere lag legges i flere omganger.

Temperatur

Fersk mørtel må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn 2°C før den har oppnådd en trykkfasthet på minst 5 MPa.

Etterbehandling:

Må ikke utsettes for uttørking de første døgnene etter påføring da dette vil svekke pussen. Ved sterk varme bør pussen holdes fuktig de første dagene.

Emballasje:

Modena Murmørtel M5 leveres i 25 kg sekk. Må lagres tørt.

Vernetiltak:

Inneholder sement som er klassifisert som irriterende p.g.a. kalsiumoksid-innholdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.

Tekniske data:

Vanntilsetning -3-3,25-l/25kg

Forbruk -25kg/13 liter

Største kornstørrelse - 3,0 mm

Trykkfasthet 28 døgn ->5 MPa

Holdbarhet

Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Holdbarhet 18mnd fra pakkedato